

FILIGRANO 1

CAPATECT KREATĪVĀS
APDARES TEHNIKAS

THE POWER OF SURFACE.



FILIGRANO 1

SMALKAS, GRAFISKI STRUKTURĒTAS VIRSMAS

Noformējot ēkas, aizvien biežāk tiek meklētas alternatīvas ierastajām "biezpiena" vai "ķirmja" izskata dekoratīvajam apmetumam. Pielietojot kreatīvo tehniku „Filigrano”, jums ir iespēja izveidot radošas apmetuma struktūras, izmantojot jau labi zināmus apmetuma produktus un atbilstošas zobu ķeļes. Mainot krāsu toni un apmetuma virsmas struktūru, piemēram, ķemmējot un piegludinot apmetumu, var izveidot neparastas, daudzveidīgas un trīsdimensiju struktūras.

Pamatne




Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu). Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610. Pielietojot Capatect ArmaReno 700, Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, kreatīvās tehnikas „Filigrano” izveidē pastāv paaugstinātas prasības attiecībā uz armēšanas slāņa līdzenuma pakāpi.


Materiāli un patēriņš

- Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, aptuveni 6,0 kg/m² – atkarībā no struktūras vai
- Capatect ArmaReno 700, aptuveni 4,0 kg /m².
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT, aptuveni 4,5-6,5 kg – atkarībā no struktūras.
- Fasādes krāsa ThermoSan NQG (pārklājums vismaz 2 slāņos).

Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

Instrumenti

- (1) Nerūsējošā tērauda ķeļe
- (2) Nerūsējošā tērauda izlīdzināšanas ķeļe
- (3) Nerūsējošā tērauda špaktelļāpstiņa (taisnstūra, trīsstūra vai trapecveida zobiņi, maksimālais zobu augstums 8 mm)
(Plakanā špaktele ar maināmu darba elementu)
+ trīsstūrveida zobojums 
vai taisnstūrveida zobojums (tikai vertikāls) 
vai trapecveida zobi mazie un lielie 
- (4) apmetuma ķemme maza (4 mm) (696/03) un liela (8 mm) (696/01)



FILIGRANO 1

SMALKAS, GRAFISKI STRUKTURĒTAS VIRSMAS

Sagatavošana

Ēku fasāžu ārējās siltumizolācijas (ETICS) gadījumā ir jāpielieto sistēmas saderīgs un atbilstošs armēšanas maisījums.
Monolīta konstrukcijām, pirms struktūrapmetuma slāņa ir nepieciešams armēšanas slānis ar iestrādātu stiklšķiedras armēšanas sietu.

1. lestrādes posms

Uzklājiet, Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 vai Capatect ArmaReno 700 uz sagatavotās pamatnes un izveidojiet struktūru ar izvēlēto zobu ķelli vai apmetuma ķemmi.
Struktūrlīnijas garums (no malas līdz malai) tiek veidots atkarībā no virsmas lieluma.

2. lestrādes posms

Krāsojiet ar piemērotu fasādes krāsu, piem., Caparol ThermoSan NQG (2 kārtās).

Ieteikumi un padomi

Filigrano tehnikas augstākā vērtība ir individuāla un neatkārtojama meistara autortehnika. Smalki dobumi un nepilnības struktūrā parasti nav pilnībā novēršamas, strukturējot virsmu ar zobu ķelli.
Trīsstūrveida profila līniju struktūru var veidot gan horizontāli, gan vertikāli. Taisnstūra profila līniju struktūru ieteicams veidot tikai vertikāli.

Mēs iesakām sadalīt lielākus blakusesošus fasādes posmus vai izmantot vairāk personāla un/vai mašīnu tehnoloģiju atbilstoši platībai. Uzklāšanas un žāvēšanas laikā fasāde jāaizsargā no tiešiem saules stariem. Pirms radošās tehnikas uzsākšanas pārliecinieties, ka sastatnes atrodas pietiekamā attālumā no fasādes, lai varētu brīvi strādāt/pārvaldīt instrumentus. Tas samazina sastatņu pāreju redzamības risku, starp sastatņu stāviem.

Norādītie krāsu toņi ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvas tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdrukas un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehnikas informācijas versija ir atrodama www.caparol.lv