

RUSTICO 2

**CAPATECT KREATĪVĀS
APDARES TEHNIKAS**

THE POWER OF SURFACE.



RUSTICO 2

SLOTAS VILCIENA TEHNIKA

Noformējot ēkas, aizvien biežāk tiek meklētas alternatīvas ierastajām "biezpiena" vai "ķirmja" izskata dekoratīvajam apmetumam. Pielietojot kreatīvo tehniku „Rustico Variants 2”, jums ir iespēja izveidot radošas apmetuma struktūras, izmantojot jau labi zināmus apmetuma produktus un atbilstošas neilona birstes un slotas. Krāsu toņu un apmetuma struktūras variācijas rada vizuāli pievilcīgas un daudzveidīgas virsmas.

Pamatne

Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu). Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610. Izmantojot šo kreatīvo tehniku, var tikt pielietots jebkurš Capatect fasāžu apdares dekoratīvais apmetums.


Materiāli un patēriņš

Materiāla patēriņš atkarīgs no slāņa biezuma un struktūras.

Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

Instrumenti

- (1) Nerūsējošā tērauda ķelle
- (2) Nerūsējošā tērauda līdzināšanas ķelle
- (3) Capatect apmetuma strukturēšanas birste 050/00 (Caparol artikuls Nr. 924392)



RUSTICO 2

SLOTAS VILCIENA TEHNIKA

Sagatavošana

Uz armēšanas slāņa virsmas, kas pārklāta ar Caparol PutzGrund 610 uzklāt organisko (lietošanai gatavo) apdares apmetumu. Slāņa biezumam ir jābūt lielākam par apmetuma graudu izmēru.

PIEZĪME:

Ja pārklājums tiek klāts uz lielākas platības, ar fasādes virsmas priekšā nospriegotas auklas palīdzību ieteicams nospraust nepieciešamo, vertikālo vai horizontālo virzienu. Bez šī palīg līdzekļa pastāv iespēja, ka slotas vilcieni būs nevienmērīgi un kopējais izskats haotisks.

1. Iestrādes posms

Uzreiz pēc uzklāšanas fasādes apmetums tiek izķemmēts horizontāli vai vertikāli ar izvēlēto tekstūras rīku.

2. Iestrādes posms

Ja nepieciešams, nokrāsojiet ar izvēlēto fasādes krāsu.

Ieteikumi un padomi

Atkarībā no laikapstākļiem apmetuma virsmā var parādīties sīkas saraušanās plaisas. Tās nav tehnisks defekts un tas nevar būt par pamatu reklamācijām.

Šīs kreatīvās tehnikas raksturīga iezīme ir dzīvīgs un nedaudz nelīdzens izskats. Teksturēšanas rīks var ietekmēt apmetuma pārklājuma struktūru, īpaši uz lielākām virsmām, kas ir neizbēgami.

Pirms radošās tehnikas uzklāšanas pārliecinieties, ka sastatnes atrodas pietiekamā attālumā no fasādes, lai varētu brīvi strādāt/pārvaldīt instrumentus. Tas samazina sastatņu pāreju redzamības risku, starp sastatņu stāviem.

Sniegtie krāsu toņi un struktūras ir uzskatāmi tikai par ieteikumu. Pirms realizācijas, iesakām izgatavot paraugus vēlamajai radošajai tehnikai.

Norādītie krāsu toņi ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvās tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdrukas un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehniskās informācijas versija ir atrodama www.caparol.lv